

Набивка RivaLon K36 плетёная из волокон мультиэкспандированного ПТФЭ, с напылением из ПТФЭ



- ✓ для неподвижных соединений
- ✓ для насосов
- ✓ для арматуры

Свойства

Мах Давление	[бар]		200
Мах Скорость скольжения	[м/с]	вращение	0,5
		поступательное перемещение	2
Температурный диапазон	[°C]	от	-200
		до	+280
Толщина, мм			
3	4	5	6
8	10	12	14
	15	16	18
	20	22	25
16 29 45 65 115 180 260 353 405 460 583 720 871 --			
Вес на метр в гр			

Примечание:

K36S – для применения на кислороде (по результатам испытания волокон)

K39 для насосов (с пропиткой силиконовой смазкой)

Применение

● = применимо ○ = условно применимо X = не применимо

Питьевая вода, продукты питания	○
Вода, сточные воды, котельная вода	●
Газы, воздух, азот	●
Слабые кислоты, инорг. /растворы солей	●
Концентрированные кислоты	●
Слабые щелочи/ щелочи	●
Концентрированные щелочи	●
Масла, смазки	●
Теплоноситель	●
Растворители	●
Органические соединения	●
Клеи, битум	●
Абразивные среды	●
Краски, лаки	X
	●

Производитель: KLINGER Kempchen GmbH

Im Waldteich 21 D-46147 Oberhausen

Тел.: +49 208-8482-0

Факс: +49 208-8482-285

info@klinger-kempchen.de

Дистрибьютор в РФ и других странах Таможенного союза: ООО «ИЛЬМА»

СПб, Коломяжский пр., 10 лит И

тел. (812) 326-60-18

email: ilma@ilma-sealing.com

сайт: www.ilma-sealing.com