

Набивка RivaFlex K 40 из графитонаполненного ПТФЭ, пропитанного силиконовой смазкой (100% волокно Gore GFO®)



- ☐ для неподвижных соединений
- ☒ для насосов
- ☐ для арматуры

Свойства

Мах давление	[бар]		30										
Мах скорость скольжения	[m/s]	вращение	20										
		поступательное перемещение	5										
Температурный диапазон	[°C]	от	-100										
		до	+280										
Толщина, мм													
4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25
26	40	58	102	160	230	325	360	410	518	640	774	920	1000
Вес на метр в гр													

Примечание:

К40Е набивка из графитонаполненного ПТФЭ, без смазки (100% Gore G2®) – для арматуры

Применение ● =применимо ○ =условно применимо X = неприменимо

Питьевая вода, продукты питания	○
Вода, сточные воды, котельная вода	●
Газы, воздух, азот	●
Слабые кислоты, инорг. /растворы солей	●
Концентрированные кислоты	○
Слабые щелочи/ щелочи	●
Концентрированные щелочи	○
Масла, смазки	●
Теплоноситель	●
Растворители	○
Органические соединения	○
Клеи, битум	X
Абразивные среды	X
Краски, лаки	X

Производитель: KLINGER Kempchen GmbH
 Im Waldteich 21 D-46147 Oberhausen
 Тел.: +49 208-8482-0
 Факс: +49 208-8482-285
 info@klinger-kempchen.de

Дистрибьютор в РФ и других странах Таможенного союза: ООО «ИЛЬМА»
 СПб, Коломяжский пр., 10 лит И
 тел. (812) 326-60-18
 email: ilma@ilma-sealing.com
 сайт: www.ilma-sealing.com